

# Serie Yukon



## **Yukon Honey Mate 23x120 SL**

23x120 SL



### **Datos técnicos**



Serie: YUKON  
 Producto: Yukon Honey Mate 23x120 SL  
 Formato: 23x120 SL  
 Grupo Ventas: G.145  
 Tipo: PORCELANICO

Tipo pasta: Pasta Neutra  
 Deslizamiento R: R9A  
 Clase: Clase 1  
 UPEC:  
 Acabado: MATE

| Formato   | Tipo producto | Pzs/caja | m2/caja | Kg/caja | Cajas/palet | M2/Palet | Kg/palet |
|-----------|---------------|----------|---------|---------|-------------|----------|----------|
| 23x120 SL | Base          | 5        | 1,380   | 27,666  | 48,000      | 66,240   | 1327,968 |

Aviso: el contenido de esta lista de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor, consulte con nuestros comerciales para su relación exacta

Los resultados mostrados representan una aproximación orientativa. Este documento no constituye una relación contractual. Para realizar pedidos o consultar disponibilidad de los productos, póngase en contacto con la empresa.

**Ficha técnica****Yukon Honey Mate 23x120 SL**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Familia:                         | <b>PORCELANICO MATE</b> |
| Grupo de absorción:              | <b>Bla</b>              |
| Formato:                         | <b>23x120 SL</b>        |
| Dimensiones de Fabricación (mm): | <b>1200 x 230 x 8,5</b> |

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

| CARACTERÍSTICA                                  | NORMA                     | VALOR           |
|---|---------------------------|-----------------|
| Tolerancias dimensionales y aspecto superficial | UNE-EN-ISO 10545-2        | CUMPLE LA NORMA |
| Aborción de agua                                | UNE-EN-ISO 10545-3        | E<0,5%          |
| Fuerza de rotura (N)                            | UNE-EN-ISO 10545-4        | >1300           |
| Resistencia a la flexión (N/mm <sup>2</sup> )   | UNE-EN-ISO 10545-4        | >=35            |
| Resistencia a la abrasión (PEI)                 | UNE-EN-ISO 10545-7        | 3               |
| Resistencia choque térmico                      | UNE-EN-ISO 10545-9        | CUMPLE LA NORMA |
| Resistencia al cuarteo                          | UNE-EN-ISO 10545-11       | CUMPLE LA NORMA |
| Resistencia a la helada                         | UNE-EN-ISO 10545-12       | CUMPLE LA NORMA |
| Dureza al rayado superficial- Mohs              | UNE-EN-ISO 67101          | 5               |
| Resistencia al deslizamiento   Péndulo          | UNE-EN 16165:2022 anexo C | Clase 1         |
| Resistencia al deslizamiento   Rampa            | UNE-EN 16165:2022 anexo B | R9              |
| Resistencia al deslizamiento   Andar descalzo   | UNE-EN 16165:2022 anexo A | A               |
| Reacción al fuego                               | UNE-EN-ISO 13501-1        | A1 - A1 FL      |
| DCOF  | DCOF                      | >0,42           |

**CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS**

| <b>CARACTERÍSTICA</b>                                    | <b>NORMA</b>        | <b>VALOR</b> |
|--|---------------------|--------------|
| Resistencia a las manchas                                | UNE-EN-ISO 10545-14 | CUMPLE       |
| Resistencia a los productos químicos y sales de piscina  | UNE-EN-ISO 10545-13 | CUMPLE       |
| Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración | UNE-EN-ISO 10545-13 | MIN HB       |
| Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración | UNE-EN-ISO 10545-13 | MIN LB       |