

# Serie **Rift**



# Rift Volute Sand Mate 30x60 Rc Pb

30x60 RC PB



## Datos técnicos



Serie: RIFT  
Producto: Rift Volute Sand Mate 30x60 Rc Pb  
Formato: 30x60 RC PB  
Grupo Ventas: G.135  
Tipo: REVESTIMIENTO

Tipo pasta: Pasta Blanca  
Deslizamiento R:  
Clase:  
UPEC:  
Acabado: MATE

| Formato     | Tipo producto | Pzs/caja | m2/caja | Kg/caja | Cajas/palet | M2/Palet | Kg/palet |
|-------------|---------------|----------|---------|---------|-------------|----------|----------|
| 30x60 RC PB | Decorado      | 9        | 1,620   | 30,937  | 48,000      | 77,760   | 1484,976 |

Aviso: el contenido de esta lista de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor, consulte con nuestros comerciales para su relación exacta

## Ficha técnica

## Rift Volute Sand Mate 30x60 Rc Pb

Familia: **REVESTIMIENTO MATE**

Grupo de absorción: **BIII**

Formato: **30x60 RC PB**

Dimensiones de Fabricación (mm): **600 x 300 x 9,6**



## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| CARACTERÍSTICA                                  | NORMA               | VALOR                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Tolerancias dimensionales y aspecto superficial | UNE-EN-ISO 10545-2  | CUMPLE LA NORMA                       |
| Aborción de agua                                | UNE-EN-ISO 10545-3  | E>10%                                 |
| Fuerza de rotura (N)                            | UNE-EN-ISO 10545-4  | >600                                  |
| Resistencia a la flexión (N/mm2)                | UNE-EN-ISO 10545-4  | >=12                                  |
| Resistencia choque térmico                      | UNE-EN-ISO 10545-9  | CUMPLE LA NORMA                       |
| Resistencia al cuarteo                          | UNE-EN-ISO 10545-11 | CUMPLE LA NORMA                       |
| Resistencia a la helada                         | UNE-EN-ISO 10545-12 | SOLO PARA INTERIORES                  |
| Dilatación por humedad (mm/m)                   | UNE-EN-ISO 10545-10 | 0,2                                   |
| Dilatación térmica lineal de 200°C a 1000°C     | UNE-EN-ISO 10545-8  | 5,2x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> |
| Reacción al fuego                               | UNE-EN-ISO 13501-1  | A1                                    |
| DCOF                                            | DCOF                |                                       |

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

| CARACTERÍSTICA                                           | NORMA               | VALOR  |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| Resistencia a las manchas                                | UNE-EN-ISO 10545-14 | CUMPLE |
| Resistencia a los productos químicos y sales de piscina  | UNE-EN-ISO 10545-13 | CUMPLE |
| Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración | UNE-EN-ISO 10545-13 | MIN HB |
| Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración | UNE-EN-ISO 10545-13 | MIN LB |